

Приложение к сертификату № 0074

(обязательное)


## ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора УНИИМ

И.Е.Добровинский

“ 07 ” 04 1998 г.

  
М.П.

Государственный стандартный образец **ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР**  
изотопного состава урана **УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО**  
**СОИСУ- 5000** Регистрационный номер 754I-99

ВЗАМЕН НОМЕРА \_\_\_\_\_

**ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД:** Техническое задание инв.16/4604

**НАЗНАЧЕНИЕ и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :** ГСО предназначены :

- для метрологической аттестации методик выполнения измерений;
- для контроля метрологических характеристик при проведении испытаний масс-спектрометров;
- для поверки масс-спектрометров;
- для контроля погрешностей методик выполнения измерений методом масс-спектрометрии.

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**, определяющие необходимость применения СО (основные НД, в т.ч. международные):

на методы измерений (анализа, испытаний): ГОСТ Р 8.563-96

на методы поверки (калибровки), градуировки СИ: ИП 16.428-91

**ОПИСАНИЕ:** СО выпускается в газообразной форме (гексафторид урана) и в виде дисперсного материала (закись-окись урана). Материал СО в виде гексафторида урана помещают в металлическую ёмкость. Материал СО в виде закиси-окиси урана помещают в стеклянную банку с винтовым горлом и пластмассовой крышкой.

Для поставки потребителям каждый экземпляр СО в форме гексафторида отбирают в металлический одновентильный герметичный пробоотборник, а в форме закиси-окиси - в стеклянный флакон для медпрепаратов с пластмассовой пробкой. Максимальное количество вещества в одном экземпляре СО в виде гексафторида 10 грамм по урану, в форме закиси-окиси - 3 грамма по урану.



## НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемые характеристики ГСО: атомные доли изотопов уран-235, уран-234, уран-236, уран-238, а также изотопное отношение уран-235 и уран-238.

Интервалы значений аттестуемых характеристик ГСО и границы допускаемых относительных погрешностей этих величин приведены в таблице.

Аттестуемая характеристика ГСО	Интервалы значений	Границы допускаемой относительной погрешности аттестованного значения СО (P=0,95), %
Атомная доля урана-235, %	от 36,50 до 50,00 вкл.	0,03
Атомная доля урана-234, %	от 0,28 до 0,50 вкл.	0,3
Атомная доля урана-236, %	от 0,07 до 0,50 вкл.	1,5
Атомная доля урана-238, %	от 49,5 до 54,1 вкл.	0,027
Изотопное отношение урана-235 и урана-238	от 0,610 до 1,000 вкл.	0,05

Срок годности экземпляра СО 10 лет.

**РАЗРАБОТЧИК СО:** Уральский электрохимический комбинат, 624130, г.Новоуральск, Свердловская обл., ул.Держинского, 2.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:** Уральский электрохимический комбинат, 624130, г.Новоуральск, Свердловская обл., ул.Держинского, 2.

Главный инженер УЭХК



А.П.Обыденнов